

Technický list

SIGMAVAR S2U Satin



Popis	Na vzduchu zasychající lak do interiéru, rozpouštědlový na bázi polyurethanovo-alkydové pryskyřice.
Použití	Vhodný na ošetření tropických dřevin. Ideální na dřevěné obklady, zábradlí, dveře a dřevěné schody, například v oblasti bydlení.
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">- Pružný- Jednoduchá aplikace- Rovnoměrný vzhled- Odolný proti poškrábání- Snadné čištění- Odolává čisticím prostředkům běžným v domácnosti
Odstíny a lesk	<ul style="list-style-type: none">- Čirý- Saténový lesk
Balení	2,5 litru a 1 litr
Technická data	<ul style="list-style-type: none">- Specifická váha : cca 0,94 g/cm³- Sušina : cca 50,5% objemově- Doporučená tloušťka : 35 mikronů dft (= 70 μ mokrá)- Zaslý proti prachu : cca 1,5 hod.- Suchý na dotek : cca 2,5 hod.- Přetíratelnost : cca po 16 hod.- Bod vznícení : 42°C <p>Základní údaje jsou stanoveny při 23°C a relativní vlhkosti 50%.</p>
Vydatnost	Teoretická : při vrstvě 35 mikronů dft : 14,5 m ² / litr Praktická vydatnost závisí nejrůznějších faktorech, jako je struktura podkladu, stav a forma objektu, aplikační metoda, zkušenost pracovníka a také atmosférické podmínky.
Podmínky pro zpracování	Nezbytné podmínky pro vytvoření suchého filmu: <ul style="list-style-type: none">- Teplota podkladu nad 5 ° C- Relativní vlhkost vzduchu do 85%.- Povrchová teplota alespoň 3°C nad rosným bodem
Systémy	Systém na předem neupravené dřevo <ul style="list-style-type: none">- Důkladně očistěte a odmastěte- Základujte jednou vrstvou S-life VS-X Satin- Dokončete třemi vrstvami Sigmavar S2U Satin
Aplikační instrukce	<u>Štětec:</u> Doporučený plochý štětec ProGold 7050 Exkluziv <u>Ředění:</u> Žádné, připravené k použití <u>Čištění nástrojů :</u> Sigma thinner 20-02 nebo ProGold terpentýn

Technický list

SIGMAVAR S2U Satin



Skladovatelnost

V suchém prostředí uloženy v uzavřeném původním obalu při teplotách mezi 5 ° C a 30 ° C po dobu nejméně dvou let.

Bezpečnostní opatření

Podrobnější informace v Bezpečnostním listu.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění. Návrh systému, kvalita podkladu a okolnosti aplikace jsou ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití. Informujte se prosím, jestli technický list je platný. Sigma Coatings je značka PPG.