

RESICHEM 570 Concrete Patch Repair XF

Resichem 570 Concrete Patch Repair XF je trojsložkový bezrozpouštědlový rychle tvrdnoucí tmel na opravy betonu. Je odolný proti otěru a má dobré chemické vlastnosti. Je ideální pro opravy betonu, kamene, cihelných a cementových povrchů.

Typické aplikace

Betonové povrchy jako jsou podlahy, schody, rampy, obrubníky a další povrchy těžce zatěžované chůzí.

Příprava povrchu

Povrch musí být před aplikací čistý, bez solí a mastnoty. Je třeba odstranit veškerý prach a volné částice z místa opravy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat starým, drobným betonovým povrchům. Zde je nutno mechanicky odstranit volné částice až na zdravý a soudržný podklad.

Míchání a aplikace

Míchá se celé balení.

Smíchejte bázi a aktivátor. Po důkladném promíchání obou kapalin přidejte kamenivo a znovu důkladně promíchejte za pomoci elektrického míchadla. Dbejte na promíchání materiálu u zedněných míchacích nádob. Namíchaný materiál nanášejte pomocí stěrky a uhladte zednickou lžící.

NENANÁŠEJTE NAPŘÍČ DILATAČNÍCH SPÁR.

Doba vytvrzování (při 20°C):	3 hodiny (pochůzný)
Vydatnost:	0,5 m ² z balení při tloušťce vrstvy 5 mm
Zpracovatelnost:	20 min.
Obsah sušiny:	100%
Měrná hmotnost:	cca 1,83 g/cm ³
Pevnost v ohybu:	25N/mm ²
Pevnost v tlaku:	50N/mm ²

Skladovatelnost:

minimálně 12 měsíců v uzavřených nádobách v suchu (10° - 30°C)

Balení: 5kg

Zdraví a bezpečnost

Instrukce pro bezpečnost práce a ochranu zdraví naleznete v bezpečnostních listech. Řiďte se štítky na obalech! Tento výrobek obsahuje látky, které mohou být při nesprávné manipulaci škodlivé. Používejte nezbytné ochranné pomůcky! Zabraňte styku s kůží a očima.

Poznámka:

Data uvedená v tomto technickém listu jsou informativní a platná v době jeho vydání. Nemůžeme převzít odpovědnost za výsledek práce, která nebyla prováděna pod naší nepřetržitou kontrolou. Rozhodnutí o vhodnosti výrobku pro použití je pouze na zákazníkově. Distributor ani výrobce nepřebírají žádnou odpovědnost za použití výrobku a výsledek prací.