

<b>Popis</b>	Lazura na bázi alkydové pryskyřice se saténovým leskem pro dekorační nátěry dřeva v interiéru i exteriéru.
<b>Použití</b>	Vnější i vnitřní dekorační nátěr na dřevo - obklady fasád, balkony, dřevěné zahradní konstrukce.
<b>Hlavní vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zdůrazňuje strukturu dřeva</li><li>- Reguluje a odpuzuje vlhkost</li><li>- Ekonomický jednomateriálový systém</li><li>- Tvoří tenké vrstvy</li><li>- Výborně chrání povrch dřeva před UV zářením</li><li>- Kompletní systém zajišťuje vynikající ochranu dřeva před povětrností.</li></ul>
<b>Odstíny a lesk</b>	Řada barevných odstínů barevnice Sigmalife. Netónovaná lazura (0701) má slabší odolnost proti povětrnosti než lazury tónované. Proto se nedoporučuje použití venku. - Satinový vzhled
<b>Velikosti balení</b>	2,5 l a 1 l.
<b>Technická data</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Specifická váha Cca 0,93 g/ccm</li><li>- Sušina 51,5% objemově</li><li>- Tloušťka suchého filmu 25 - 30 mikr. / 1 vrstva</li><li><u>Doba schnutí :</u></li><li>- Zaschlý na prach cca 3 hod.</li><li>- Zaschlý na dotyk po cca 4 hod.</li><li>- Přetíratelnost po 16 hod.</li><li>- Bod vzplanutí 42 °C</li></ul>
<b>Vydatnost</b>	Teoretická : 18 m <sup>2</sup> / 1 lt. při tloušťce suchého filmu 25 - 30 mikronů Praktická : je ovlivněna nejrůznějšími vlivy, jako je hrubost / struktura podkladu, stav a tvar natíraného předmětu, aplikační metoda, zkušenost natírajícího a také atmosférické podmínky.
<b>Systémy</b>	<u>Nové dřevo :</u> 1 vrstva Sigmalife VS-X nebo VS-TX 2 vrstvy Sigmalife DS Satin  Údržba : Opravte pomocí Sigmalife VS-X nebo VS-TX a Sigmalife DS, Potom 2 vrstvy S-life DS Satin
<b>Podmínky podkladu</b>	<u>Dřevo :</u> Třída I. - IV. Vlhkost max. do 16% ± 2%. Třída III a IV konzervované podle průmyslových konzervačních metod. Některé konzervační produkty mohou ovlivnit zvolený odstín.  <u>Degradované dřevo :</u> Zcela obrousit až na zdravé dřevo. (Pokud je to nutné - pečlivě oškrábat). Potom základovat pomocí Sigmalife VS-X nebo VS-TX.  <u>Existující nátěry :</u> Pokud jsou v dobrém stavu - očistit, odmastit a obrousit. Odstranit špatné staré vrstvy až na dřevo, základovat Sigmalife VS-X nebo VS-TX.

<b>Aplikační podmínky</b>	Pro vytvoření správně vyzrálého filmu, je třeba respektovat v průběhu aplikace a schnutí následující podmínky : <ul style="list-style-type: none"><li>- Teplota prostředí a podkladu musí být nad 5°C.</li><li>- Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 85%.</li><li>- Teplota podkladu musí být minimálně 3°C nad rosným bodem.</li></ul>
<b>Aplikační doporučení</b>	<u>Štětec</u> : Doporučené ředidlo 6005 nebo 6006 případně lakový benzín. <u>Ředidlo pro čištění</u> : 6005 nebo 6006 případně lakový benzín.
<b>Bezpečnostní opatření</b>	Podrobnější informace najdete v Bezpečnostním listu.
<b>Skladovatelnost</b>	Min. 24 měsíců v uzavřených originálních baleních v suchém a chladném skladu.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění. Návrh systému, kvalita podkladu a okolnosti aplikace jsou ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití. Informujte se prosím, jestli technický list je platný. Sigma Coatings je značka PPG.